

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : **BARNIZ FINAL ACRÍLICO TRANSPARENTE**
CÓDIGO : **600022**

DESCRIPCIÓN : *BARNIZ FABRICADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA BUENA NIVELACION, BRILLO Y RESISTENCIA AL AMARILLAMIENTO. BUENA RESISTENCIA AL TROQUELADO Y EMBUTIDO PROFUNDO.*

USOS : *EN ACABADO DE LITOGRAFÍA PARA ENVASES DE HOJALATA DE 3 PIEZAS, AFICHES METALICOS, ACABADO DE BICICLETAS, HEBILLAS, BISAGRAS, REMACHES, OJALES METALICOS, LUMINARIAS, ETC.*

VISCOSIDAD : *70" - 80" COPA FORD #4 A 25°C*

SÓLIDOS : *38% ± 2%*

VOLÁTILES : *62% ± 2%*

SOLVENTES USADOS : *AROMÁTICOS*

PESO POR GALÓN : *3.400 ± 0.100 Kg./Gln.*

PESO ESPECÍFICO : *0.8982*

ADHESIÓN : *4 "B"*

DUREZA : *2H*

PARA SU APLICACION

VISCOSIDAD DE APLICACION : *75"±5" COPA FORD #4 A 25°C*

SOLVENTES DE LIMPIEZA Y DILUYENTE : *DISOLVENTE X04*

TEMPERATURA Y TIEMPO DE HORNEO : *185°C +/- 3°C x 12 MIN.*

ESPESOR HUMEDO : *10 – 11 mm FILM GAUGE PFUND.*

TIPOS DE APLICACION : *RODILLO / BARNIZADORA*

RECOMENDACIONES : *-AGITAR BIEN ANTES DE USAR O MUESTREAR PARA EVITAR LA SEDIMENTACIÓN DE ALGÚN COMPONENTE.
-EVITAR FLUCTUACIONES BRUSCAS DE TEMPERATURA PARA OBTENER UN BUEN CURADO*

Los datos y/o recomendaciones de la presente ficha técnica, están basados en nuestros conocimientos y experiencia, sin embargo es responsabilidad del usuario efectuar sus pruebas antes de la aplicación final. Nuestra empresa no acepta ninguna responsabilidad legal por daños directos o indirectos ocasionados en el producto final.