

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : **ORGANOSOL DORADO MC**
CÓDIGO : **600804**

DESCRIPCIÓN : *BARNIZ FABRICADO A BASE DE UN JUEGO DE RESINAS SINTETICAS DE MUY BUENA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y A DIFERENTES AGENTES QUÍMICOS. MUY BUENA ADHERENCIA SOBRE EL SUSTRATO.*

USOS : *COMO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA COMPUESTOS DE PVC (PLASTISOLE) ESPECIALMENTE PARA INTERIOR DE TAPAS CORONA..*

VISCOSIDAD : *70" ± 5" COPA FORD #4 A 25°C*

SÓLIDOS : *35% ± 2%*

VOLÁTILES : *65% ± 2%*

SOLVENTES USADOS : *AROMÁTICOS, CETONAS Y GLYCOLES*

PESO POR GALÓN : *3.570± 0.200 Kg./Gln.*

PESO ESPECÍFICO : *0.9431*

ADHESIÓN : *4 "B"*

DUREZA : *2H*

PARA SU APLICACION

VISCOSIDAD DE APLICACION : *70" ± 5" COPA FORD #4 A 25 °C*

ESPESOR DE PELICULA HUMEDA : *10 - 12 mm FILM GAUGE PFUND*

TEMPERATURA Y TIEMPO DE HORNEO : *185°C x 12'*

SOLVENTES DE LIMPIEZA Y DILUYENTE : *DISOLVENTE POLIÉSTER 800017*

TIPOS DE APLICACION : *RODILLO / BARNIZADORA*

RECOMENDACIONES : *-AGITAR BIEN ANTES DE USAR O MUESTREAR PARA EVITAR LA SEDIMENTACIÓN DE ALGÚN COMPONENTE.
-EVITAR FLUCTUACIONES BRUSCAS DE TEMPERATURA PARA OBTENER UN BUEN CURADO*

Los datos y/o recomendaciones de la presente ficha técnica, están basados en nuestros conocimientos y experiencia, sin embargo es responsabilidad del usuario efectuar sus pruebas antes de la aplicación final. Nuestra empresa no acepta ninguna responsabilidad legal por daños directos o indirectos ocasionados en el producto final.

